

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Лак пригоден: для объектов с экстремальной эксплуатационной нагрузкой;
- Эксплуатационные свойства 2-компонентного лака;
- Однокомпонентный, самоотверждающийся, герметизирующий лак для паркета;
- Чрезвычайно высокая стойкость к царапанью, высокая химическая стойкость поверхности, чрезвычайно высокая конечная прочность;
- Сочетание грунтовочного и финишного лака в одном продукте (возможность применения цельной структуры) **
- Препятствует торцевому склеиванию;
- Придает насыщенный темный оттенок дереву;
- Очень быстрое затвердевание, быстрая готовность лаковой поверхности к шлифованию, быстрая готовность к эксплуатации;
- Матовый тон с шелковистым оттенком;
- Способ нанесения: валиком и шпателем;
- Чрезвычайно высокая износостойкость, чрезвычайно высокая устойчивость к истиранию;
- Отвечает классу нагрузки С по стандарту ÖNorm C 2354 в отношении устойчивости к царапанью, устойчивости к химикатам, прочности сцепления, деформации.

НАЗНАЧЕНИЕ



Предназначен для защиты:

- всех распространенных видов паркета, паркетных полов из древесины **, приклеенных на прочные или эластичные клеи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Дисперсия алифатического полиуретана
Цвет	молочный
Консистенция	маловязкая
Плотность	ок. 1,03 г/см ³
Растворитель	вода
Время для подсушки	при нанесении шпателем ок. 30 мин., при нанесении валиком 2 - 4 часа *
Начало эксплуатации:	через 24 часа *
Достижение конечной твердости:	Через 4-6 дней*
Способ нанесения	двухсторонний металлический шпатель / валик
Расход	при нанесении шпателем 30 – 50 г/м ² на один слой при нанесении валиком 100 – 120 г/м ² на один слой
Условия хранения	в заводской упаковке, при t 5–30°C; вскрытую упаковку закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	12 месяцев, в оригинальной упаковке
Морозостойкость	нет
Температура применения	18-25 °C
Относительная влажность воздуха	35-75%, рекомендуемая 40-65%
GISCODE:	W 2+

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

- Основание должно быть чистым, без остатков масел, воска, силикона и других слоёв, снижающих сцепление лака с поверхностью.
- После грубого шлифования заполнить швы до 2 мм с помощью **Дисперсионной затирки для швов в паркетe 8801**, смешанной с древесной пылью от шлифования абразивом не крупнее (P80).
- После затвердевания затирки (прибл. 30 минут) ее следует удалить с поверхности шлифовальной бумагой (P100-120).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением, канистру с лаком **тщательно встряхнуть!**
2. Для нанесения лака на отшлифованный и очищенный деревянный пол рекомендуем использовать Форбо валик арт. № 75082 (размер ворса 8 мм).
3. Промежуточное время для подсушки между слоями прибл. 2-4 часа, но не более двух слоев в сутки. В течение 24 часов возможно нанесение слоев лаков без промежуточной шлифовки, в случае длительного перерыва, необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой Р 150 (промежуточные шлифовки улучшают внешний вид покрытия).
4. «Капризные» породы древесины: бук, ясень, клен и различные фруктовые виды деревьев рекомендуем предварительно защитить грунтовкой **882 Europrime Basic** (одноразовое нанесение валиком) для уменьшения абсорбирующей способности древесины и снижения риска возникновения пятен от неравномерного впитывания.
5. Для создания полноценного покрытия достаточно трехслойного нанесения полиуретанового лака 858 Eurofinish M-Protect.
6. Для экономии времени, материалов и быстрого заполнения текстуры древесины возможно нанесение промежуточных слоев полиуретанового лака 858 Eurofinish M-Protect или **881 Шпаклевочной пасты** с помощью двухстороннего шпателя крест-накрест, время для подсушки между слоями прибл. 20 мин.
7. Не следует укрывать лаковое покрытие влагонепроницаемыми материалами, а так же коврами до его полной полимеризации и набора прочности, т.е. 7-10 дней с момента нанесения последнего слоя.
8. Следует избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.
9. Нанесение 858 Eurofinish M-Protect на изолирующую грунтовку **865 Eurosafe Block не допускается!**
10. Перед использованием незнакомых пород древесины необходимо провести самостоятельные пробы, чтобы в последующем предотвратить возможные изменения оттенков, потерю цвета или помехи при увлажнении. Пластификаторы (размягчители), содержащиеся в соприкасающихся с поверхностью лака материалах (ролики кресел, ковровая подложка, подошвы обуви) могут вызывать выцветание или размягчение лака.
11. При ремонте старых полов обратитесь за консультацией в наш технический отдел.

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

В соответствии с немецким стандартом DIN 18356 за паркетными полами с герметизирующим покрытием необходим уход. Для этого мы рекомендуем средство для ухода за паркетными полами Easy-to care **887 Euroclean Multi** и **универсальное средство 888 Euroclean Uni**.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОТЧИСТКИ

Пятна от лака по возможности быстро удалить, рабочий инвентарь очистить водой сразу после использования.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

5 л, 10 л нетто одноразовая тара

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	858 Eurofinish M-Protect
Упаковка	5 л, 10 л нетто
Штрих-код	4026956149453, 4026956140733

18.05.2016