

2-K полиуретановый клей для паркета

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- хорошо заполняет неровности пола
- эластичный, устойчив против сдвигов
- затвердевает без усадки
- подходит для использования на полах с подогревом
- не содержит растворителей
- не содержит воду

НАЗНАЧЕНИЕ



Для приклеивания:

- всех видов паркета, в частности, 10-мм массивного планочного паркета, многослойного паркета, дощатых полов, а также паркета нестандартных форматов;
- деревянной мостовой в соответствии с RE (DIN 68702);
- ламината;
- всех видов дерева, а также капризных и экзотических пород: бука, бамбука, оливы
на впитывающие и не впитывающие влагу поверхности, в т.ч. наливной асфальт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Компонент А:	Компонент В:
Основна	Полиуретан	изоционат
Цвет	Светло-коричневый	коричневый
Консистенция	Паста	
Плотность	~ 1,67 г/см ³	
Очиститель:	очиститель 694	
Отвердитель:	Отвердитель Härter PU	
Соотношение для смешивания:	8 весовых частей клея 155	1 весовая часть отвердителя Härter PU
Жизнеспособность смеси	40-50 мин. с момента смешивания,	
Открытое время	до 80мин.*	
Время высыхания	24 часа	
Инструмент	зубчатый шпатель (ТКВ/ ВЗ, В11)	
Расход	прибл. 900 – 1300г/м ² ;	
Условия хранения	В заводской упаковке, при температуре от +5 до + 40 °С	
Срок хранения	12 месяцев	
Морозостойкость	Допускает до 5 циклов замораживания-оттаивания при – 40°С	
Температура применения	15 – 25°С (t° клея, материала, основания)	
Относительная влажность воздуха	30 – 60 % (при производстве работ и в последующий период)	
GISCODE:	RU 1	

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

В соответствии с DIN 18365/18356 и DIN 18202 основание должно быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли. В сочетании с 804 Reno Vlies возможна укладка паркета на проблемные основания. Недостаточно ровные основания необходимо доработать с помощью нивелирующих масс Форбо (см. Технические инструкции к нивелирующим массам). В противном случае все недостатки необходимо письменно зафиксировать.

Основания не нуждаются в последующем грунтовании перед приклеиванием, если они выровнены с помощью нивелирующих масс Forbo Eurocol, в соответствии с нашими рекомендациями по их выбору и применению в зависимости от предполагаемых нагрузок и типа напольного покрытия.

Контактирующие с землей основания, для изоляции от капиллярной влаги, а так же изношенные и шероховатые следует загрунтовать Эпоксидной *грунтовкой 021 Euroblock Reno*. Пыльные, пористые, продолжительно сухие основания рекомендуем загрунтовать *Дисперсионной грунтовкой 046 Europrimer Parquet*.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Клей и отвердитель тщательно перемешать при помощи миксера до образования смеси однородного цвета, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне ёмкости. Затем перелить готовый клей в чистую емкость и ещё раз размешать. Следует смешивать то количество клея, которое может быть израсходовано за время использования готовой смеси.
2. Нанесение готового клея следует производить непосредственно на основание с помощью зубчатого шпателя ВЗ/В11 (ТКВ) в зависимости от размера паркета. Укладка паркета должна быть произведена в течение времени использования готовой смеси. При этом обязательно убедитесь в том, что подложка паркета полностью соприкасается с клеевыми рифами, в противном случае следует заменить зубчатый шпатель.
3. Пожалуйста, не забывайте про расширительный зазор ок. 1,5 см при укладке паркета.
4. Шлифовка и нанесение лака возможны уже через 24 часа. Мы рекомендуем использование лаков и шлифовальных материалов производства Forbo Eurocol.
5. Поскольку в случае использования реакционных клеев невозможно избежать некоторого «плавания» покрытия/паркета, не следует ходить по свежеложенному покрытию в течение 2 часов.

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °С в сутки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Очистку загрязнений** и рабочего инструмента следует производить до полимеризации клея, очистителем 694. Затвердевший клей можно удалить только механически.
- Отвердитель Härter PU содержит опасные вещества. Пожалуйста, соблюдайте инструкции паспорта безопасности.
- Отвердитель Härter PU реагирует на влагу из воздуха, поэтому должен храниться в хорошо закрытой упаковке и сухом месте. Также рекомендуется использовать специальные перчатки во время нанесения клея, т.к. реакционные компоненты глубоко проникают в поры кожи и их сложно удалить.
- Учитывайте рекомендации и инструкции по применению от производителей покрытий, а также техническую информацию для вспомогательных материалов.
- При выполнении работ необходимо придерживаться соответствующих отраслевых норм и предписаний.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

7,875 кг нетто в комбинированной упаковке

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Название	155 Euromix Parquet
Упаковка	7,875 кг.
Штрих-код	4026956150602

09.12.2015