

Контактный клей

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- легко наносится
- высокая начальная клеевая способность
- хорошая контактная клейкость
- пригоден для применения на полах с подогревом
- выдерживает нагрузку от мебельных роликов
- не содержит толуол
- содержит растворители

НАЗНАЧЕНИЕ



Для приклеивания

- гомогенных виниловых покрытий и профилей из ПВХ;
- эластомерных (резиновых) покрытий и профилей;
- пробковых напольных покрытий;
- натурального линолеума;
- текстильных покрытий

контактным способом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полихлоропрен
Цвет	янтарный
Консистенция	средняя вязкость
Плотность	ок. 0,84 г/см ³
Время подсушки	10-20 мин
Открытое время	ок. 2 часов
Время высыхания	ок. 24 часов *
Способ нанесения	гладкий или мелкозубчатый шпатель ТКВ/А1, валик или кисть
Расход	200-300 г/м ² при контактном приклеивании*
Условия хранения	в хорошо закрытой упаковке при нормальной температуре; начатую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	в течение 12 месяцев в заводской упаковке
Морозостойкость	Да. При температуре ниже 5°C клей переходит в желеобразную консистенцию. После медленного размораживания в помещении при t 20-25°C клей тщательно размешать, и он готов к применению.
Температура применения	не ниже 15°C
Относительная влажность воздуха (RH)	не выше 65 %.

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Eurosol Contact

233

Контактный клей

ОСНОВАНИЕ

- Должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли, свободным от слоев, снижающих адгезию. Основания с недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и нивелирующую массу. В противном случае, все недостатки необходимо письменно зафиксировать.
- Для создания абсорбирующей, ровной поверхности, пригодной под стулья на роликах, необходимо прошпатлевать основание мин. слоем 2 мм с помощью выравнивающей смеси, подходящей под условия эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением клей тщательно размешать!
2. Нанесите клей гладким шпателем на всю поверхность подложки напольного покрытия и зубчатым шпателем на основание.
3. При приклеивании покрытий толщиной более 2 мм рекомендуется предварительное грунтование основания разбавленным клеем (2 части клея на 1 часть Универсального растворителя).
4. После нанесения клея следует дать ему подсохнуть, укладку покрытия необходимо произвести в течение времени контактного приклеивания. Время для подсушки клея и контактного приклеивания зависит от ровности основания, толщины нанесенного слоя клея, температуры и влажности воздуха в помещении.
5. При нанесении клея не допускайте скопления клея в одной месте, так как это приводит к значительному увеличению времени высыхания.
6. После укладки покрытия сразу хорошо притрите его, особенно в области швов. Последующая коррекция невозможна.
7. Для обеспечения правильной укладки покрытия температура помещения, покрытия и клея должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность воздуха - не выше 65 %. При высокой влажности воздуха возникает риск образования конденсата в «точке росы», что приводит к снижению контактной клейкости. При необходимости следует нагреть склеиваемые поверхности теплым воздухом, чтобы удалить образовавшуюся влажную пленку.
8. Загрязнения клеем на покрытии следует как можно быстрее и осторожнее удалить с помощью Универсального растворителя.
9. При нагревании клеевой плёнки до 70°C возможна реактивация подсохшего клея. Это позволяет предварительно наносить клей на различные профили или плитки за несколько часов до самого приклеивания. Нагревание покрытия дает возможность получить чистые углы и канты при приклеивании.
10. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений!

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

233 Eurosol Contact пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Контактный клей 233 Eurosol Contact содержит летучие и горючие растворители, которые в соединении с воздухом образуют взрывоопасные составы, собирающиеся в самом низком месте. Соблюдайте инструкции Паспорта безопасности!
- Мы ссылаемся на §16 Предписания об опасных веществах: пожалуйста, проверьте, возможно ли в имеющихся обстоятельствах проведение работ с применением не содержащих растворители продуктов, например, Forbo 650 Eurostar Fastcol.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

10 кг нетто

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название 233 Eurosol Contact
Упаковка 10 кг нетто (42 шт. на паллете)
Штрих-код 4026956142218

09.12.2015