

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- защита паркетных полов и спортивного линолеума в спортивных залах и помещениях многоцелевого назначения – отвечает требованиям противоскольжения по DIN 18032 (MPA Stuttgart)
- пригоден для объектов с особо высокой эксплуатационной нагрузкой
- отличная растекаемость
- водный однокомпонентный пропитывающий лак для паркета, готовый к применению
- степень блеска - матовый
- может наноситься валиком или двухсторонним шпателем
- обладает высокой износостойкостью, чрезвычайно устойчив к воздействию различных химических веществ и к истиранию
- соответствует классу износостойкости С по ÖNorm C 2354 (устойчивость к различным химическим компонентам, сцепление с деревом, деформация, истирание)

### НАЗНАЧЕНИЕ



#### Предназначен для защиты:

- всех видов паркета, паркетных полов и древесины\*\*, при условии устойчивого к сдвигу или эластичного наклеивания;
- спортивного линолеума, не имеющего слоя заводской полиуретановой или UV-защиты;
- в особенности, спортивных полов с определенными требованиями противоскольжения по DIN 18032 и по директиве ÖISS «Требования к спортивным полам»

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиуретан-акрилата дисперсия
Цвет	молочный
Плотность	1,03 г/см <sup>3</sup>
Вязкость:	низкая
Растворитель	вода
Первое осторожное хождение:	через 24 часа *
Достижение конечной твердости:	через 7 - 10 дней *
Способ нанесения	Шпатель, валик
Расход	шпатель ок. 30 – 50 г/м <sup>2</sup> на один слой, валик ок. 120 – 150 г/м <sup>2</sup> на один слой.
Условия хранения	в заводской упаковке, при t 5–30°C; вскрытую упаковку закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	6 месяцев, в оригинальной упаковке
Морозостойкость	нет
Температура применения	18-25 °C
Относительная влажность воздуха (RH)	35-75%, рекомендуемая 40-65%

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

# eurocol

Eurofinish Sport

863

Воднодисперсионный полиуретановый лак

---

## ОСНОВАНИЕ

---

Подлежащие защите лаком поверхности должны быть чистыми, без остатков масел, воска, силикона и других слоев, снижающих сцепление лака с поверхностью.

**Паркет:** после грубого шлифования заполнить швы до 2 мм с помощью **Дисперсионной затирки** для швов в паркете **8801**, смешанной с древесной пылью от шлифования абразивом (не крупнее P80). После затвердевания затирки (прибл. 30 минут) ее следует удалить с поверхности шлифовальным абразивом (P100-120). Для снижения риска склеивания паркета вдоль швов рекомендуем грунтование вододисперсионным грунтовочным лаком 882 Europrime Basic.

**Линолеум:** поверхность линолеума необходимо очистить с помощью Универсального очистителя 891 Euroclean Basic, затем тщательно промыть водой и просушить в течение 12 часов. Только после этого можно наносить разметку и лак. Во время нанесения разметки следует предотвращать появление загрязнений. Возможные загрязнения от малярного скотча следует удалить до нанесения лака.

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

**Перед применением канистру с лаком тщательно встряхнуть для равномерного распределения матирующего вещества!**

**Паркет:** для получения равномерного покрытия необходимо нанести не менее двух слоев лака при помощи валика на предварительно загрунтованное и высохшее основание. Не следует наносить более двух слоев лака за один день. В течение 24 часов возможно нанесение слоев лака без промежуточной шлифовки, в случае более длительного перерыва необходимо произвести промежуточную шлифовку. Промежуточная шлифовка перед нанесением последнего слоя лака улучшает внешний вид поверхности. После проведения промежуточной шлифовки следует тщательно удалить пыль и при необходимости произвести промежуточное шпатлевание лаком.

Разметку с помощью Краски для разметки Forbo 809 Eurocolor Game Line 2C следует наносить после проведения промежуточной шлифовки абразивом (P120-150), перед нанесением последнего слоя лака.

**Линолеум:** лак наносится толстым слоем с помощью валика на предварительно очищенный и высохший линолеум, на который уже нанесена разметка краской **809 Eurocolor Game Line 2C**. Температура в помещении во время работ должна быть в пределах 15-25°C, относительная влажность воздуха 40-65%. Во время высыхания лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию. Следует избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.

**\*\*** Перед использованием лака на не известных породах древесины следует провести достаточное количество проб во избежание возможного изменения цвета древесины, соковыделения или проблем с адгезией лака к дереву. В этих случаях, а также при ремонте старых паркетных полов, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом. Материалы, содержащие пластификаторы (напр. ролики стульев, текстильные и войлочные подложки), могут привести к последующему изменению оттенка древесины или к размягчению лака в процессе эксплуатации. При неблагоприятных условиях можно замедлить высыхание лака (увеличить открытое время) с помощью добавления до 5% Forbo Воднодисперсионного ингибитора ATV.

---

## РУККОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

---

Согласно DIN 18356 следует регулярно ухаживать за лакированными покрытиями. Для проведения обязательного первичного и восстановительного ухода за лаком мы предлагаем Мاستику для спортивных покрытий 897 Euroclean Sport, а также средство для проведения текущей регулярной очистки 896 Euroclean Anti Slip, обеспечивающее сохранение заявленного динамического коэффициента трения, в качестве добавки в воду при мытье полов.

Пожалуйста, запрашивайте дополнительную информацию и инструкции по уходу за спортивными покрытиями.

---

## УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОТЧИСТКИ

---

Загрязненные лаком 863 Eurofinish Sport поверхности следует очистить водой как можно скорее, а загрязнённые рабочие инструменты – сразу же после использования.

---

## ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

---

10 л нетто в одноразовой упаковке

---

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

---

Название	863 Eurofinish Sport
Упаковка	10 л
Штрих-код	4026956153344

18.05.2016