

# Eurosafe Parquet PRO 551

## Дисперсионный клей для мозаичного паркета

- Свойства:**
- дисперсионный клей для паркета согласно EN 14293
  - устойчив против сдвигов в процессе затвердевания
  - высокая конечная прочность

- Для приклеивания:**
- штучного и мозаичного паркета из дуба (с отношением толщины к ширине планки  $\geq \frac{1}{4}$ )
  - штучного и мозаичного паркета из бука, ясеня, клёна и других пород дерева (с отношением толщины к ширине  $\geq \frac{1}{4}$ , рисунками «квадрат», «елочка», «плетенка»!)
  - сверхтвердых плит на основе древесины (OSB, фанера)

на абсорбирующие цементные основания

Технические характеристики:	Основа:	дисперсия на основе искусственных смол
	Цвет:	светло-бежевый
	Консистенция:	средняя вязкость
	Плотность:	прибл. 1,44 г/см <sup>3</sup>
	Очиститель:	вода
	Способ нанесения:	зубчатый шпатель ВЗ (ТКВ)
	Расход:	приб. 900 г/м <sup>2</sup>
	Время для укладки:	прибл. 10 минут *
	Время затвердевания:	12 – 48 часов *, зависит от основания
	Допустимый срок хранения:	прибл. 15 месяцев в оригинальной упаковке
	Условия хранения:	в заводской упаковке, при нормальной температуре
	Морозоустойчивый продукт:	нет
	Маркировка по предписанию об опасных веществах:	нет
Giscode:	D 2	
Паспорт безопасности:	по запросу	

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

- Основание:**
- Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна соответствовать VOB (Положение о подрядно-строительных работах) /DIN 18365, быть ровной, прочной при растяжении и сжатии, продолжительно сухой, без трещин и пыли. Недостаточно годные полы необходимо доработать: нанести грунтовку и шпатлёвку. Принципиально нет необходимости выравнивания пола с помощью нивелирующих масс, но для того, чтобы гарантировать ровность основания по ДИН 18202 рекомендуется выравнивать основание с помощью Форбо-нивелирующих масс, напр. 960 Нивелирующей массой Europlan Super, минимальная толщина слоя 3 мм.
- До укладки на отапливаемый пол получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева).
- Поверхности, отслаивающие песок, следует тщательно отшлифовать и пропылесосить.
- Сильно абсорбирующие влагу основания следует предварительно загрунтовать с помощью 046 Специальной грунтовкой под паркет, время для подсушки: прибл. 3 часа.

- Технология применения:**
- Перед использованием размешать!**
- Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя. Нанести только то количество клея, которое может быть покрыто паркетом в течение времени для укладки. Паркет уложить на влажный слой клея, сразу же хорошо придавить, вся паркетная доска должна быть

покрыта клеем, если нет, то необходимо выбрать зубчатый шпатель с большим размером зубьев. Сношенные зубчатые рейки следует своевременно заменять. Время для укладки паркета зависит от ровности основания, температуры в помещении, относительной влажности воздуха и количества нанесённого клея. До полного затвердевания клея следует избегать хождения по уложенному паркету. При нормальных климатических условиях можно начинать шлифовку паркета через 2-3 дня. Лакировка паркета должна быть проведена после полного высыхания паркета: до влажности дерева 9% ( $\pm 2\%$ ), что зависит от ровности основания, температуры в помещении и относительной влажности воздуха. Загрязнения клеем следует сразу же удалять водой.

Расход при нанесении зубчатым шпателем В3 (ТКВ) - 900 - 1 100 г/м<sup>2</sup>

---

**Для особого внимания:**

Для избежание рекламаций температура в помещении, клея и паркета должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность воздуха 40 - 65 %. Климатические условия помещения при укладке паркета должны соответствовать последующим условиям использования, для того чтобы избежать последующие dimensionальные изменения дерева. Для покрытия паркета лаком мы рекомендуем использование Полиуретанового лака 883 или 886, а также различных Форбо эмульсий на основе из воска и масел. Учитывайте рекомендации по укладке паркета производителей паркета. Проверьте влажность паркетного дерева перед укладкой!

---

**Упаковка:**

22 кг нетто, 24 шт. на евро-палете

---

**Примечание:**

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

32817-551.

По состоянию на 16 ноября 2009  
Заменяет издание от 15 августа 2008